



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL 771

DESCRIZIONE

Nastro biadesivo con supporto in schiuma.

DATI TECNICI

Supporto	Schiuma di LDPE da 0,800 mm; bianca
Adesivo	Base acrilica a solvente
Liner	Carta bisiliconata; bianca

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale (senza Liner)	mm	0,850	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	Int: 14 – Est: 14	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	24	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	220	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	90°C	=

APPLICAZIONI

Nastro biadesivo in schiuma bianca, particolarmente indicato per il montaggio di targhe, fissaggio di gancetti ed il comune impiego nel fai da te.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo acrilico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Performante su molteplici tipi di superficie ✓ Alta adesività 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eccellente resistenza agli UV, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento
Supporto in schiuma di LDPE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alto allungamento ✓ Lacerabile a mano 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elevata con formabilità ✓ Facile da usare

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

DS020IT_REV01_771

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.