



SCHEMA TECNICA

CATENE GENOVESI ZINCATE

• **Misure:**

Articolo	Ø Diametro mm	P Passo mm	H Alt. Int. mm	Peso g/m	Carico di lavoro kg
CGZ...10	1,5 (± 0,05)	12,5 (± 1)	3,5 (± 1)	37	8
CGZ...11	1,6 (± 0,05)	13 (± 1)	4 (± 1)	42	15
CGZ...12	1,8 (± 0,1)	14,5 (± 1)	4,5 (± 1)	54	20
CGZ...13	2 (± 0,1)	14,5 (± 1)	4,5 (± 1)	64	22
CGZ...14	2,2 (± 0,1)	15,2 (± 1)	6,2 (± 1)	88	25
CGZ...15	2,4 (± 0,12)	16,2 (± 1)	6,2 (± 1)	104	30
CGZ...16	2,8 (± 0,15)	18 (± 1)	6 (± 1)	140	40
CGZ...17	3 (± 0,15)	19 (± 1)	6 (± 1)	156	100
CGZ...18	3,5 (± 0,2)	21,5 (± 2)	7 (± 2)	190	125
CGZ...19	4 (± 0,2)	23 (± 2)	7,5 (± 2)	258	150
CGZ...20	4,5 (± 0,23)	24,5 (± 2)	8 (± 2)	340	200
CGZ...21	5 (± 0,25)	25,5 (± 2)	9 (± 2)	410	250
CGZ...22	5,5 (± 0,25)	26,5 (± 2)	10 (± 2)	530	300
CGZ...23	6 (± 0,3)	29 (± 2)	10,5 (± 2)	620	350
CGZ...24	6,5 (± 0,3)	32 (± 2)	12 (± 2)	740	400
CGZ...25	7 (± 0,35)	33 (± 2)	12,5 (± 2)	880	460
CGZ...26	7,5 (± 0,35)	34 (± 2)	13,5 (± 2)	1000	520
CGZ...27	8 (± 0,4)	37 (± 2)	15,5 (± 2)	1170	630
CGZ...28	9 (± 0,5)	38,5 (± 2)	16 (± 2)	1450	750
CGZ...30	10 (± 0,5)	43 (± 2)	18 (± 2)	1720	900
CGZ...32	12 (± 0,6)	49 (± 2)	22 (± 2)	2530	1300
CGZ...34	14 (± 0,7)	52 (± 4)	22 (± 2)	3975	2500
CGZ...36	16 (± 0,8)	56 (± 4)	24 (± 2)	5355	3500
CGZ...38	18 (± 0,8)	63 (± 5)	27 (± 3)	6650	4300
CGZ...40	20 (± 0,8)	70 (± 6)	30 (± 3)	8330	5000

Valori indicativi e non vincolanti trattandosi di materiale commerciale

- **Materiale:**
Fe37 (EN 10025/DIN 59110)
- **Rivestimento superficiale:**
zincatura elettrolitica min. 5 micron

Catena di qualità commerciale, idonea ad operazioni che non comportino sollevamento, trazione, sollecitazione, variazioni di portata e/o superamento dei carichi di lavoro indicati. Le indicazioni di carico non sono valide in presenza di fattori anomali d'impiego quali attorcigliamento, usura, corrosione, deformazione, errata riparazione, saldatura, ecc. Scaioli Aldo Snc è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o anomalie di funzionamento derivanti da uso improprio delle catene. Pertanto, ogni e qualsiasi impiego difforme da quello sopra indicato avviene ad esclusivo rischio dell'utente.